

Rec'd PCT/PTO

PCT/JP03/04469

08 OCT 2004

02.05.03

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 4月10日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-108467

[ST.10/C]:

[JP2002-108467]

出 願 人

Applicant(s):

三洋化成工業株式会社
トヨタ自動車株式会社

REC'D 27 JUN 2003

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月 6日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3043923

【書類名】 特許願

【整理番号】 P5551

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C08L 75/04

【発明者】

【住所又は居所】 京都市東山区一橋野本町 1 1 番地の 1 三洋化成工業株式会社内

【氏名】 藤林 慎也

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地 トヨタ自動車株式会社内

【氏名】 竹内 誉人

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地 トヨタ自動車株式会社内

【氏名】 野村 真人

【特許出願人】

【識別番号】 000002288

【氏名又は名称】 三洋化成工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000003207

【氏名又は名称】 トヨタ自動車株式会社

【代理人】

【識別番号】 100104813

【弁理士】

【氏名又は名称】 古谷 信也

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 159618

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポリウレタン樹脂系スラッシュ成形用材料

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 熱可塑性ポリウレタン樹脂（A）からなり、該（A）の熱機械分析針入方式による軟化開始温度と軟化終了温度の差が 0～30℃であり、かつ軟化開始温度が 135～200℃であることを特徴とするスラッシュ成形用材料。

【請求項 2】 前記（A）が、対称構造を有するジイソシアネート（a1）と、対称構造を有する低分子ジアミン（a2）及び／又は対称構造を有する低分子ジオール（a3）とから構成される数平均分子量が 200～2000 のハードセグメント（A1）と、数平均分子量が 500～5000 の高分子ジオール（a4）からなるソフトセグメント（A2）とを有するポリウレタン樹脂であり、（A）中のハードセグメントの含有量が 5～50 重量％であり、（A）中の芳香環含量が 35 重量％以下であり、芳香環含量とウレア基含量とが以下の関係式（i）を満たす請求項 1 記載の成形用材料。

$$-0.1x + 2.5 \leq y \leq -0.1x + 6 \quad (i)$$

〔式中、x は（A）中の芳香環含量（重量％）、y は（A）中のウレア基含量（重量％）を表す。〕




【請求項 3】 前記（a2）が、炭素数 2～18 の直鎖アルキレンジアミン、ビス（2-アミノエチル）カーボネート、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジアミン、シクロヘキサノン-1,4-ジアミン、p-キシリレンジアミン、 α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジアミン及び 4,4'-ジアミノ-ジフェニルメタンからなる群より選ばれる少なくとも 1 種である請求項 2 記載の成形用材料。

【請求項 4】 前記（a1）が、1,2-エチレンジイソシアネート、1,4-テトラメチレンジイソシアネート、1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート、1,12-ドデカメチレンジイソシアネート、ビス（2-イソシアナトエチル）カーボネート、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、シクロヘキサノン-1,4-ジイソシアネート、p-キシリレンジイソシアネート、 α

, α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジイソシアネート、及び4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネートからなる群より選ばれる少なくとも1種である請求項2又は3記載の成形用材料。

【請求項5】 前記(a2)の残基が、前記(a1)の残基と同一の構造を有する請求項2～4いずれか記載の成形用材料。

【請求項6】 前記(a3)が下記一般式(1)、(2)、(3)のいずれかで示されるジオールである請求項2～5のいずれか記載の成形用材料。



)

[式(1)中、 Q^1 はメチレン基、1, 4-シクロヘキシレン基または1, 4-フェニレン基を表し、 p は0または1、 m は0または1～6の整数である(ただし、 p が0の場合及び Q^1 が1, 4-フェニレン基の場合は m は1～6である)。式(2)及び式(3)中、 Q^2 はビスフェノール類の残基又は1, 4-フェニレン基を示す。 n は1～3の整数を表す。式(3)中、 k は1または2である。ただし Q^2 がビスフェノール類の残基の場合、 k は1である。]


【請求項7】 前記(A)中の芳香環含量 x が5～25重量%であり、芳香環含量とウレア基含量 y とが以下の関係式(i')を満たす請求項2記載の成形用材料。

$$-0.1x+3 \leq y \leq -0.1x+5 \quad (i')$$

【請求項8】 熱可塑性ポリウレタン樹脂(A)及び可塑剤(B)からなり、100～500 μm の体積平均粒径を有し、かつ粒径が75 μm 以下の粒子の含量が20重量%以下の粉体である請求項1～7のいずれか記載の成形用材料。


【請求項9】 前記(B)が下記一般式(4)で示されるリン酸エステルである請求項8記載の成形用材料。

【化 1】



【式中、Rはハロゲンで置換されていてもよい炭素数1～10の1価の炭化水素基であり、複数個のRは同一でも異なってもよい。R'はハロゲンで置換されていてもよい炭素数2～15の2価の有機基を表し、qは1～6の整数を表す。】

【請求項10】 一般式(4)におけるRがフェニル基、アルキルフェニル基、又はハロゲン置換フェニル基であり、R'が下記一般式(5)で示される基である請求項9記載の成形用材料。



【式中、Phは1,4-フェニレン基、pは0又は1、Aは直接結合、メチレン基、イソプロピリデン基又はSOを表す。】

【請求項11】 更に添加剤(C)を含有してなる請求項1～10のいずれか記載の成形用材料。

【請求項12】 請求項1～11のいずれか記載のスラッシュ成形用材料を加熱成形してなるスラッシュ成形体。

【請求項13】 請求項1～11のいずれか記載のスラッシュ成形用材料を加熱成形してなる自動車内装用スラッシュ成形表皮。

【請求項14】 請求項13記載のスラッシュ成形表皮からなる自動車内装材。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明はスラッシュ成形用材料、特に自動車内装用に有用なスラッシュ成形用材料に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、芯地との接着性、耐水洗濯性、及び耐ドライクリーニング性を改良するために、熱機械分析針入方式による軟化開始温度と軟化終了温度の差、及び軟化開始温度を特定の範囲にした熱可塑性ポリウレタン樹脂からなるホットメルト接着剤が提案されており、これをスラッシュ成形用材料にも用いられる旨述べられている。（例えば特許第 2 9 8 4 9 2 1 号公報）

【 0 0 0 3 】

しかし、スラッシュ成形用材料、特に自動車内装に好適に適用できる材料としては耐熱性、外観に優れた成形体を得られること、耐摩耗性に優れていること等の条件を満たすことが望ましく、ポリウレタン系材料に着目した場合、これら特性を満足するスラッシュ成形用材料は未だ知られていない。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、スラッシュ成形時の溶融性を改良し、かつ、耐熱性に優れたスラッシュ成形用材料を提供することを目的とする。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。

すなわち本発明は、熱可塑性ポリウレタン樹脂（A）からなり、該（A）の熱機械分析針入方式による軟化開始温度と軟化終了温度（以下それぞれ ST_i 及び ST_e と略記）の差（以下 ΔST と略記）が $0 \sim 30^\circ\text{C}$ であり、かつ ST_i が $135 \sim 200^\circ\text{C}$ であるスラッシュ成形用材料；該成形用材料を加熱成形してなる成形体；該成形用材料を加熱成形してなる自動車内装用スラッシュ成形表皮；該成形表皮からなる自動車内装材である。

【 0 0 0 6 】

【発明の実施の形態】

本発明における熱可塑性ポリウレタン樹脂（A）は、 ST_i （測定条件：昇温速度 $5^\circ\text{C}/\text{分}$ 、荷重 5 g 、針直径 0.5 mm ）が、 $135 \sim 200^\circ\text{C}$ 、好ましく

は145～180℃、さらに好ましくは150～170℃である。135℃未満では表皮の耐熱性が悪化し、200℃を超えると成形温度における熱溶解性が悪くなる。

また熱機械分析針入方式による ΔST は、0～30℃、好ましくは2～27℃、さらに好ましくは3～25℃である。30℃を超えると溶解性及び耐熱性の両立ができない。このような小さい ΔST の樹脂はシャープメルト性を有する。

【0007】

上記熱機械分析針入方式は、例えば、斎藤安俊著「物質科学のための熱分析の基礎」[1990年共立出版発行]350頁や日本熱測定学会編「新熱分析の基礎と応用」[(株)リアライズ社発行]68頁に記載された方法であり、また、特開平10-259369号公報に記載された方法である。

【0008】

本発明における熱可塑性ポリウレタン樹脂(A)としては特に限定されず、例えば、以下のようなポリウレタン樹脂を挙げることができる。即ち、対称構造を有するジイソシアネート(a1)と、対称構造を有する低分子ジアミン(a2)及び/又は対称構造を有する低分子ジオール(a3)とから構成される数平均分子量が200～2000のハードセグメント(A1)と、数平均分子量が500～5000の高分子ジオール(a4)からなるソフトセグメント(A2)とを有するポリウレタン樹脂であり、該ポリウレタン樹脂中のハードセグメントの含有量が5～50重量%であり、該ポリウレタン樹脂中の芳香環含量が35重量%以下であり、芳香環含量とウレア基含量とが以下の関係式(i)を満たすポリウレタン樹脂が好ましい。

$$-0.1x + 2.5 \leq y \leq -0.1x + 6 \quad (i)$$

式中、xはポリウレタン樹脂中の芳香環含量(重量%)、yはポリウレタン樹脂中のウレア基含量(重量%)を表す。

【0009】

本明細書中、対称構造を有するとは、化合物の平面化学構造式が線対称構造を有することを意味する。以下、ハードセグメント(A1)を構成する上記対称構造を有するジイソシアネート(a1)、対称構造を有する低分子ジアミン(a2)

）、対称構造を有する低分子ジオール（a 3）について説明する。

【0010】

1. ジイソシアネート（a 1）

ジイソシアネート（a 1）としては、例えば、炭素数（NCO基中の炭素を除く、以下同様）2～18の脂肪族ジイソシアネート、例えば1, 2-エチレンジイソシアネート、1, 4-テトラメチレンジイソシアネート、1, 6-ヘキサメチレンジイソシアネート（以下HDIと略記する。）、1, 8-オクタメチレンジイソシアネート、1, 12-ドデカメチレンジイソシアネート等；炭素数4～15の脂環式ジイソシアネート、例えば4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート（以下水添MDIと略記する。）、シクロヘキサン-1, 4-ジイソシアネート等；炭素数8～15の芳香脂肪族ジイソシアネート、例えばp-キシリレンジイソシアネート、 α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジイソシアネート等；炭素数6～18の芳香族ジイソシアネート、例えば4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート等；及び炭素数3～17のカーボネート系ジイソシアネート、例えばビス（2-イソシアナトエチル）カーボネート等；及びこれらのジイソシアネートの対称構造を有する変性物（ウレタン基、カルボジイミド基、ウレア基、ウレトジオン基、オキサゾリドン基含有対称構造の変性物等）；ならびにこれらの2種以上の混合物等を挙げることができる。

【0011】

これらのうち好ましいものは、1, 2-エチレンジイソシアネート、1, 4-テトラメチレンジイソシアネート、1, 6-ヘキサメチレンジイソシアネート、1, 12-ドデカメチレンジイソシアネート、ビス（2-イソシアナトエチル）カーボネート、4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、シクロヘキサン-1, 4-ジイソシアネート、p-キシリレンジイソシアネート、 α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネートである。特に好ましくは水添MDI及びHDIであり、HDIが更に好ましい。

【0012】

非対称構造のジイソシアネート（a 1'）（例えば、イソホロンジイソシアネ

ート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等)を上記(a1)と併用することもできる。(a1')の使用量は溶融性の観点からモル比で(a1')/(a1)が0.25以下が好ましい。

【0013】

2. ジアミン(a2)

ジアミン(a2)としては、例えば、炭素数2~18の直鎖アルキレンジアミン、例えば1,2-エチレンジアミン、1,4-テトラメチレンジアミン、1,6-ヘキサメチレンジアミン(以下HDAと略記)、1,8-オクタメチレンジアミン、1,12-ドデカメチレンジアミン等;炭素数4~15の脂環式ジアミン、例えば4,4'-ジシクロヘキシルメタンジアミン(以下水添MDAと略記)、シクロヘキサン-1,4-ジアミン等;炭素数8~15の芳香脂肪族ジアミン、例えばp-キシリレンジアミン、 α, α, α' , α' -テトラメチルキシリレンジアミン等;炭素数6~18の芳香族ジアミン、例えば4,4'-ジアミノ-ジフェニルメタン等;炭素数3~17のカーボネート系ジアミン、例えばビス(2-アミノエチル)カーボネート等;ポリオキシエチレンジアミン(分子量500以下)等;ポリオキシテトラメチレンジアミン(分子量500以下);及びこれらの2種以上の混合物等が挙げられる。

【0014】

これらのうち好ましくは、炭素数2~18の直鎖アルキレンジアミン、ビス(2-アミノエチル)カーボネート、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジアミン、シクロヘキサン-1,4-ジアミン、p-キシリレンジアミン、 α, α, α' , α' -テトラメチルキシリレンジアミン及び4,4'-ジアミノ-ジフェニルメタンである。更に好ましくはエチレンジアミン、水添MDA及びHDAであり、HDAが特に好ましい。

【0015】

上記(a1)と上記(a2)の組み合わせとしては、(a2)の残基(アミノ基を除いた)が、(a1)の残基(イソシアネート基を除いた)と同一構造を有するのが好ましい。例えば、HDIとHDA;ビス(2-イソシアナトエチル)カーボネートとビス(2-アミノエチル)カーボネート;水添MDIと水添MD

A ; シクロヘキサン-1, 4-ジイソシアネートとシクロヘキサン-1, 4-ジアミン ; p-キシリレンジイソシアネートとp-キシリレンジアミン ; α , α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジイソシアネートと α , α , α' , α' -テトラメチルキシリレンジアミン ; 4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネートと4, 4'-ジアミノ-ジフェニルメタン等の組み合わせである。

【0016】

非対称構造のジアミン (a 2') (例えば、イソホロンジアミン、トリメチルヘキサメチレンジアミン等) を上記 (a 2) と併用することもできる。(a 2') の使用量は溶融性の観点からモル比で (a 2') / (a 2) が0.25以下が好ましい。




【0017】

上記 (a 2) はケチミンの形で使用してもよい。ケチミンとしては、例えば、ジアミンと炭素数3~6のケトン類 [アセトン、メチルエチルケトン (以下MEKと略記)、メチルイソブチルケトン等] とを反応させてなるケチミンが挙げられる。

【0018】

3. 低分子ジオール (a 3)

低分子ジオール (a 3) としては、例えば、500未満の分子量を有する対称構造のジオール、例えば下記一般式 (1)、(2) 及び (3) で示されるもの [以下、各 (a 3 1)、(a 3 2)、(a 3 3) とする。]、上記 (a 3 1) のエチレンオキサイド (以下EOと略記) またはテトラヒドロフラン (以下THFと略記) 付加物 (a 3 4)、及び側鎖を有するグリコール (a 3 5) 等 ; ならびにこれらの2種以上の併用等が挙げられる。これらのうち、(a 3 1)、(a 3 2)、(a 3 3) が好ましい。




式 (1) 中、 Q^1 はメチレン基、1, 4-シクロヘキシレン基または1, 4-

フェニレン基を表し、 p は 0 または 1、 m は 0 または 1～6 の整数である（ただし、 p が 0 の場合及び Q^1 が 1、4-フェニレン基の場合は m は 1～6 である）。式 (2) 及び (3) 中、 Q^2 はビスフェノール類の残基又は 1, 4-フェニレン基を示す。 n は 1～3 の整数を表す。式 (3) 中、 k は 1 または 2 である。ただし、 Q^2 がビスフェノール類の残基の場合、 k は 1 である。

ビスフェノール類としては、下記一般式 (6) で示される基が挙げられる。

【0019】

【化2】



【0020】

式中、 Z は共有結合、炭素数 1～6 のアルキレン基、炭素数 2～6 のアルキリデン基、シクロアルキリデン基、アリアルアルキリデン基、 O 、 SO 、 SO_2 、 CO 、 S 、 CF_2 、 $C(CF_3)_2$ 又は NH を示す。

【0021】

上記 (a 3 1) としては、例えば、炭素数 2～18 の直鎖アルキレンジオール、例えばエチレングリコール、1, 4-ブタンジオール（以下 BG と略記する）、1, 6-ヘキサンジオール（以下 HG と略記）、1, 8-オクタンジオール、1, 12-ドデカンジオール；炭素数 4～15 の脂環式ジオール、例えば 1, 4-ビス（ヒドロキシメチル）シクロヘキサン、1, 4-シクロヘキサンジオール；炭素数 8～15 の芳香脂肪族ジオール、例えば p -キシリレングリコール等が挙げられる。

【0022】

上記 (a 3 2) としては、例えば、ハイドロキノンの EO (2～6 モル) 付加物、ビスフェノール A の EO (2～6 モル) 付加物、ビスフェノール F の EO (2～6 モル) 付加物及びビスフェノール S の EO (2～6 モル) 付加物等が挙げられる。

【0023】

上記 (a 3 3) としては、例えば、ハイドロキノンの THF (2~4 モル) 付加物、ビスフェノール A の THF (2~4 モル) 付加物、ビスフェノール F の THF (2~4 モル) 付加物及びビスフェノール S の THF (2~4 モル) 付加物等が挙げられる。

【0024】

上記 (a 3 4) としては、例えば、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール等が挙げられる。

上記 (a 3 5) としては、例えば、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。

【0025】

上記 (a 3) として好ましいものは、エチレングリコール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール、1, 4-ビス (ヒドロキシメチル) シクロヘキサン及び1, 4-シクロヘキサジオールであり、特に好ましいものは1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール及び1, 4-ビス (ヒドロキシメチル) シクロヘキサンである。

【0026】

上記 (a 2) と上記 (a 3) は、それぞれ単独で用いることもできるが、(a 2) と (a 3) を併用するのが好ましく、そのモル比は $(a 2) / (a 3) = 0.5 \sim 10$ とくに $1 \sim 5$ が好ましい。

【0027】

本発明において、上記 (a 1)、上記 (a 2) 及び/または上記 (a 3) から構成されるハードセグメント (A 1) の数平均分子量 (以下 M_n と略記) は、好ましくは $200 \sim 2000$ 、さらに好ましくは $300 \sim 1000$ である。シャープメルト性の観点から 200 以上が好ましく、STi の観点から 2000 以下が好ましい。ハードセグメント (A 1) の M_n は、下記計算式 (i i) から求めることができる。

$$[(a 1) \text{ の重量} + (a 2) \text{ の重量} + (a 3) \text{ の重量}] /$$

$$[(a 1) \text{ のモル数} + (a 2) \text{ のモル数} + (a 3) \text{ のモル数}] \quad (i i)$$

【0028】

また上記 (A) 中のハードセグメント (A 1) $[(a 1) + (a 2) + (a 3)$

）の合計]の含有量は、表皮の耐熱性の観点から5重量%以上が好ましく、STiの観点から50重量%以下が好ましい。さらに好ましくは8～40重量%、特に好ましくは10～30重量%である。

【0029】

4. 高分子ジオール (a4)

以下、ソフトセグメント (A2) を構成する高分子ジオール (a4) を説明する。高分子ジオール (a4) は、好ましくは500～5,000、より好ましくは700～3,000のMnを有し、好ましくは重量平均分子量 (以下Mwと略記) /Mnの比が1.0～3.0、特に好ましくは1.0～2.0の比を有する。Mnは、風合いとSTiの観点から500以上が好ましく、シャープメルト性の観点から5000以下が好ましい。(a4)のMw及びMnは、溶媒としてテトラヒドロフランを用いるゲルパーミエーションクロマトグラフィー (以下GPCと略記) 法で測定される。

【0030】

上記 (a4) としては、例えば、ポリエーテルジオール、ポリエステルジオール、ポリシロキサングリコール、ポリブタジエングリコール、アクリルジオール、ポリマージオール (高分子量のジオール中でビニル単量体を重合してなるジオール) 及びこれら2種以上の混合物等が挙げられる。これらのうち好ましくは、ポリエーテルジオール及びポリエステルジオールである。以下説明する。

【0031】

ポリエーテルジオール

ポリエーテルジオールとしては、例えば、2個の活性水素原子を有する化合物 (2価アルコール、2価フェノール、1級モノアミン等) にアルキレンオキシサイド (以下AOと略記) が付加した構造の化合物及びそれらの混合物等が挙げられる。

【0032】

上記2価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、1,3-及び1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサングリコール、ネオペンチルグリコール等のアルキレングリコール、環状

基を有するジオール（例えば、特公昭45-1474号公報に記載のもの）等が挙げられる。また、2価フェノールとしてはピロガロール、ハイドロキノン、フロログルシン等の単環多価フェノール；ビスフェノールA、ビスフェノールS、ビスフェノールF等のビスフェノール類等が挙げられる。

上記2個の活性水素原子を有する化合物として好ましいものは2価アルコール、特に1,4-ブタンジオールである。

【0033】

AOとしては、例えば、炭素数2～8のAO及び置換AO、例えばEO、プロピレンオキサイド（以下POと略記）、1,2-、1,3-、及び2,3-ブチレンオキサイド、THF、スチレンオキサイド及びこれらの2種以上の併用（ブロックまたはランダム付加）等が挙げられる。これらのうち好ましいものはPO単独及びEOとPOの併用である。

【0034】

ポリエステルジオール

ポリエステルジオールとしては、例えば、①縮合ポリエステルジオール、②ポリラクトンジオール、③ポリカーボネートジオール、及びこれらの2種以上の併用が挙げられる。

上記①は例えばジオール（低分子ジオール及び／又はポリエーテルジオール等）の1種以上とジカルボン酸もしくはそのエステル形成性誘導体〔低級アルキル（炭素数1～4）エステル、酸無水物、ハライド（クロライド等）等〕との縮重合、又は、ジオールとジカルボン酸無水物及びAOとの反応により製造することができる。

上記②は上記ジオールの1種以上を開始剤としてラクトンを開環重合して得られる。

上記③は上記ジオールとアルキレンカーボネート（エチレンカーボネート）との反応により製造することができる。

【0035】

上記①、②及び③のための原料ジオールのうち低分子ジオールとしては、例えば、脂肪族低分子ジオール類（エチレングリコール、ジエチレングリコール、ブ

ロピレングリコール、1, 4-ブタンジオール、1, 6-ヘキサジオール等) ; 環状基を有する低分子ジオール類 [例えば特公昭45-1474号公報に記載のもの: 1, 4-ビス(ヒドロキシメチル)シクロヘキサン、m-またはp-キシリレングリコール等] ; ビスフェノール類のアルキレンオキサイド低モル付加物(分子量500未満) ; 及びこれらの2種以上の併用等を挙げることができ、ポリエーテルジオールとしては、例えば、先に説明したポリエーテルジオールの1種以上等を挙げることができる。好ましいのは1, 4-ブタンジオール及び1, 6-ヘキサジオールである。

【0036】

上記①のための原料ジカルボン酸としては、例えば、炭素数2~10の脂肪族ジカルボン酸(コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、グルタル酸、アゼライン酸、マレイン酸、フマル酸等)、炭素数8~12の芳香族ジカルボン酸(テレフタル酸、イソフタル酸等)及びこれらの2種以上の併用等が挙げられる。

【0037】

上記①の好ましい例としては、例えば、ポリブチレンアジペートジオール及びポリヘキサメチレンイソフタレートジオール(以下、それぞれPBA及びPHIPと略記)ならびにこれらの併用等を挙げることができる。

【0038】

上記②のための原料ラクトンとしては、例えば、 γ -ブチロラクトン、 γ -バレロラクトン、 ϵ -カプロラクトン及びこれらの2種以上の併用等が挙げられる。

【0039】

上記(A)中の芳香環含量 x は35重量%以下が好ましく、ウレア基含量(重量%) y が以下の関係式(i)を満たす範囲であることが好ましい。すなわち、溶融性の観点から y が $-0.1x+6$ を越えないことが好ましく、耐熱性の観点から y が少なくとも $-0.1x+2.5$ であることが好ましく、低温特性の観点から x が35重量%以下であることが好ましい。

$$-0.1x+2.5 \leq y \leq -0.1x+6 \quad (i)$$

さらに、以下の式(i')を満たし x が1~30重量%であることが好まし

く、

$$-0.1x + 2.5 \leq y \leq -0.1x + 5.5 \quad (i'')$$

特に、以下の式 (i'') を満たし x が 2 ~ 30 重量% であることが好ましく、

$$-0.1x + 2.5 \leq y \leq -0.1x + 5.5 \quad (i''')$$

耐摩耗性の観点から、以下の式 (i') を満たし x が 5 ~ 25 重量% であることが最も好ましい。

$$-0.1x + 3 \leq y \leq -0.1x + 5 \quad (i')$$

本明細書中、芳香環含量とは (A) 中の芳香環部分の含量のことである。また、ウレア基含量とは (A) 中の $-NHCONH-$ 基の含量のことである。

【0040】

本発明における熱可塑性ポリウレタン樹脂 (A) の M_n は、樹脂強度の観点から 4000 以上が好ましく、STi の観点から 40000 以下が好ましい。さらに好ましくは 8000 ~ 25000 である。

M_n は、溶媒に N, N-ジメチルフォルムアミド (以下 DMF と略記) を用いる GPC 法で測定される。

【0041】

上記 (A) は上記 (a1) と活性水素含有成分 [上記 (a2) 及び／又は上記 (a3)、及び上記 (a4) 及び必要により重合停止剤 (a5)] を一段で反応させるワンショット法；ジオール [上記 (a4) 及び必要により上記 (a3)] ならびに必要により (a5) と過剰の (a1) を反応させて NCO 末端ウレタンプレポリマー (以下 U_p と略記) を形成し、 U_p と残りの活性水素含有成分 [(a2) 及び／又は (a3)、及び必要により (a5)] を反応させるプレポリマー法のいずれで製造してもよい。好ましいのはプレポリマー法である。

【0042】

上記 (A) は粉体として得ることが好ましい。(A) の粉体を得る方法としては、①上記方法で得られたブロック状またはペレット状の (A) を冷凍粉碎法、氷結粉碎法等の方法で粉碎し、(A) の粉体を得る方法；②無溶剤下または溶剤の存在下で上記 (a4) 及び必要により上記 (a3) 及び／又は上記 (a5) と

過剰の上記 (a 1) を反応させて得られた U_p を、分散安定剤を含む水中に高速攪拌機を用いて分散し、水及び／または (a 2) と必要により (a 5) とを反応させる方法；③無溶剤下または溶剤の存在下で②と同様にして得られた U_p を、分散安定剤を含む非水系分散媒（ヘキサン、ヘプタン等）中に分散し、(a 2) と必要により (a 5) を反応させる方法等が挙げられる。これら①～③の方法において、(a 5) はプレポリマー製造時、又はウレタン樹脂製造時のいずれの時に添加してもよい。これらの方法のうち特に好ましい製造方法は②の方法である。

【 0 0 4 3 】

上記②及び③の方法において、U_p、上記 (a 2) 及び必要により上記 (a 5) の混合体 (M) 1 0 0 重量部に対する、分散安定剤と水又は非水系分散媒とからなる分散安定剤液の量は、(M) の分散状態、得られる樹脂粉末の粒度の観点から 5 0 重量部以上が好ましく、さらに好ましくは 1 0 0 ~ 1 0 0 0 重量部である。また必要により混合体 (M) を低粘度化するために加温（例えば 4 0 ~ 1 0 0 °C）してもよく、また、エステル系溶剤、ケトン系溶剤、塩素系溶剤、芳香族溶剤等のイソシアネートに不活性な有機溶剤を添加してもよい。高速分散機の回転数は好ましくは少なくとも 1 0 0 0 r p m、さらに好ましくは 3 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 r p m である。

【 0 0 4 4 】

この場合において上記 (a 2) 及び必要により上記 (a 5) は、U_p を水中に分散させた後に添加してもよく、また U_p の分散直前に添加してもよいが、反応がより均一に行われる点で後者の方が好ましい。

【 0 0 4 5 】

上記 (a 5) としては、例えば、炭素数 1 ~ 1 2 の 1 価のアルコール（メタノール、エタノール、n-ブタノール、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、セロソルブ、フェノールのアルキレンオキサイド付加物等）及び炭素数 1 ~ 1 2 のモノアミン〔ジエチルアミン、ジブチルアミン（以下 D B A と略記）、ジエタノールアミン等〕等が挙げられ、これらのうち 1 価のアルコールが好ましく、n-オクタノール、2-エチルヘキサノールが特に好ましい。

【 0 0 4 6 】

ウレタン化反応において、必要により公知の触媒を使用できる。該触媒の具体例としては、例えば、有機金属化合物〔スズ系触媒、例えば、ジブチルスズジラウレート、ジオクチルスズジラウレート、スタナスオクテート等；鉛系触媒、例えば、オクテン酸鉛等〕；アミン類〔トリエチルアミン、トリエチレンジアミン、ジアザビスクロウンデセン（サンアプロ（株）製、DBU）等〕；及びこれらの2種以上の併用等が挙げられる。触媒の使用量は特に限定はないが上記（A）100重量部当り、0.001～0.05重量部が好ましい。

また、ウレタン化反応において、必要により公知の溶剤（THF、DMF、トルエン、MEK等）を使用できる。

【 0 0 4 7 】

本発明の成形用材料は、上記（A）のみでもよく、可塑剤（B）を更に含んでもよく、また、必要により（A）に、又は（A）及び（B）に、更に添加剤（C）を含んでもよい。


上記（B）としては、例えば、リン酸エステル；ポリ（重合度3～10）アルキレン（炭素数2～3）グリコールの芳香族モノカルボン酸ジエステル〔ポリエチレングリコール（重合度3～10）ジ安息香酸エステル、ポリプロピレングリコール（重合度3～10）ジ安息香酸エステル等〕；フタル酸エステル〔フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジブチルベンジル、フタル酸ジイソデシル等〕；脂肪族ジカルボン酸エステル〔アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル、セバシン酸-2-エチルヘキシル等〕；トリメリット酸エステル〔トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル、トリメリット酸トリオクチル等〕；及び脂肪酸エステル〔オレイン酸ブチル等〕；ならびにこれらの2種以上の混合物等が挙げられる。

【 0 0 4 8 】

上記（B）として好ましいものは、耐吸湿性の観点からリン酸エステルであり、特に下記一般式（4）で示されるリン酸エステル（B1）である。

【 0 0 4 9 】

【化 3】



【0050】

式中、Rは、それぞれ独立に、ハロゲンで置換されていてもよい炭素数1～10の1価の炭化水素基であり、複数個のRは同一でも異なってもよい。R'はハロゲンで置換されていてもよい炭素数2～15の2価の有機基を表し、qは1～6の整数を表す。

【0051】

Rとしては、例えば、炭素数1～10の脂肪族炭化水素基（メチル基、エチル基、イソプロピル基、n-ブチル基、t-ブチル基、ヘキシル基等）、炭素数1～4のアルキル基で置換されていてもよい芳香族炭化水素基（フェニル基、キシレニル基、クレジル基、エチルベンジル基、ブチルベンジル基等）及びこれらのハロゲン置換された基等が挙げられる。好ましくはフェニル基、アルキルフェニル基、又はハロゲン置換フェニル基である。


【0052】

R'としては、例えば、炭素数2～15の2価の脂肪族炭化水素基（エチレン基、プロピレン基、n-ブチレン基、t-ブチレン基、ヘキシレン基等）、炭素数6～15の硫黄又は酸素原子を含んでもよい2価の芳香族炭化水素基〔フェニレン基、ビフェニレン基、-Ph-CH₂-Ph-、-Ph-C(CH₃)₂-Ph-、-Ph-SO-Ph-（Phはフェニレン基を示す）、ビスフェノール類（ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS等）の水酸基を除いた残基等〕及びこれらのハロゲン置換された基等が挙げられる。

好ましいのは、炭素数6～15の硫黄又は酸素原子を含んでもよい2価の芳香族炭化水素基である。

【0053】

上記 (B1) として例示したもののうち、特に好ましいものは一般式 (4) における R がフェニル基、アルキルフェニル基、又はハロゲン置換フェニル基であり、R' が下記一般式 (5) である可塑剤 (B2) である。



式中、Ph は 1, 4-フェニレン基、p は 0 又は 1、A は直接結合、メチレン基、イソプロピリデン基又は SO を表す。

【0054】

上記 (B1) はそれ単独あるいは上記の他の可塑剤の 1 種以上と併用して用いられる。併用する場合は上記 (B) 中の (B1) の含有量が 50 重量%以上、特に 70 重量%以上であることが、スラッシュ成形体の良好な低温物性及び耐フォグニング性が得られる点から望ましい。

【0055】

本発明のスラッシュ成形用材料において、上記 (B) の配合割合は、上記 (A) 100 重量部に対して 80 重量部以下が好ましく、より好ましくは 2~70 重量部、更に好ましくは 5~50 重量部である。(B) は成形時の熔融粘度の観点から 2 重量部以上がより好ましく、経時的なブリードアウトの観点から 80 重量部以下が好ましい。

【0056】

添加剤 (C) としては、例えば、顔料、安定剤及びその他の添加剤が挙げられる。

顔料としては特に限定されず、例えば、公知の有機顔料及び／または無機顔料を使用することができ、上記 (A) 100 重量部に対して、0~5 重量部配合することが好ましい。

有機顔料としては、例えば、不溶性アゾ顔料、溶性アゾ顔料、銅フタロシアニン系顔料、キナクリドン系顔料等が挙げられ、無機系顔料としては、例えば、クロム酸塩、フェロシアン化合物、金属酸化物、硫化セレン化合物、金属塩類（硫酸塩、珪酸塩、炭酸塩、磷酸塩等）、金属粉末、カーボンブラック等が挙げられる。

【0057】

安定剤としては特に限定されず、例えば、公知の酸化防止剤及び／または紫外線吸収剤を使用することができ、上記（A）100重量部に対して、0～5重量部配合することが好ましい。

酸化防止剤としては、例えば、フェノール系〔2，6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール、ブチル化ヒドロキシアニソール等〕；ビスフェノール系〔2，2'-メチレンビス（4-メチル-6-tert-ブチルフェノール）等〕；リン系〔トリフェニルフォスファイト、ジフェニルイソデシルフォスファイト等〕等が挙げられる。

紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系〔2，4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン等〕；ベンゾトリアゾール系〔2-（2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル）ベンゾトリアゾール等〕、サリチル酸系〔フェニルサリシレート等〕；ヒンダードアミン系〔ビス（2，2，6，6-テトラメチル-4-ピペリジル）セバケート等〕等が挙げられる。

【0058】

その他の添加剤としては、例えば、ブロッキング防止剤、離型剤及び難燃剤等が挙げられる。

【0059】

ブロッキング防止剤としては特に限定されず、公知の無機系ブロッキング防止剤、有機系ブロッキング防止剤を使用することができる。無機系ブロッキング防止剤としては、例えば、シリカ、タルク、酸価チタン、炭酸カルシウム等が挙げられ、有機系ブロッキング防止剤としては、例えば、粒子径10 μ m以下の熱硬化性樹脂（熱硬化性ポリウレタン樹脂、グアナミン系樹脂、エポキシ系樹脂等）及び粒子径10 μ m以下の熱可塑性樹脂（熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリ（メタ）アクリレート樹脂等）、フタル酸マレイミド粉末等が挙げられる。

ブロッキング防止剤の配合量は上記（A）100重量部に対して、0～2重量部が好ましい。

【0060】

離型剤としては特に限定されず、公知の離型剤が使用でき、例えば、フッ素系

離型剤（リン酸フルオロアルキルエステル等）、シリコン系離型剤（ジメチルポリシロキサン、アミノ変性ジメチルポリシロキサン、カルボキシル変性ジメチルポリシロキサン等）、脂肪酸エステル系離型剤（アルカン（炭素数 11～24）酸アルケニル（炭素数 6～24）エステル等）、リン酸エステル系離型剤（リン酸トリブチルエステル）等が挙げられる。離型剤の配合量は上記（A）100重量部に対し、0～2重量部である。

【0061】

難燃剤としては特に限定されず、公知の難燃剤、例えば、リン酸エステル系のもの、ハロゲン化水素系のもの等を使用することができる。

リン酸エステル系難燃剤としては、例えば、トリクレジルホスフェート（TCP）、トリス（ β -クロロエチル）ホスフェート、トリス（ジクロロプロピル）ホスフェート、トリス（ジブロムプロピル）ホスフェート、ブromoホスフェート等が挙げられる。ハロゲン化炭化水素系難燃剤としては、例えば、塩素化パラフィン、四臭化エチレンが挙げられる。該ハロゲン化炭化水素系難燃剤は酸化アンチモン、ジンクボレート等との併用が好ましい。難燃剤の配合量は上記（A）100重量部あたり、0～20重量部が好ましい。

【0062】

上記（C）の合計の配合量は上記（A）100重量部に対して、0～34重量部が好ましく、より好ましくは0.05～20重量部である。

【0063】

本発明のスラッシュ成形用材料の製造方法は特に限定されないが、上記（B）及び上記（C）を含有する場合は、例えば以下の方法が例示できる。

- ①上記（A）の粉体、（B）及び（C）を一括して混合装置で混合する方法。
- ②あらかじめ（B）及び（C）を混合しておき、これを（A）の粉体と混合する方法。
- ③（A）の粉体を製造する任意の段階であらかじめ（B）及び（C）の一部または全部を含有させておく方法。

これらうち製造工程の簡略化の点から②の方法が好ましい。

【0064】

本発明において、スラッシュ成形用材料の製造装置は特に限定されず、公知の粉体混合装置を使用することができる。

粉体混合装置としては、例えば、高速剪断混合装置〔ヘンシェルミキサー（商品名）等〕、低速混合装置〔ナウタミキサー、プラネタリーミキサー等〕等が挙げられる。

【0065】

本発明のスラッシュ成形用材料の体積平均粒径は、粉体流動性及びスラッシュ成形時に金型の細部まで粉が入り込むという観点から、 $100\mu\text{m}$ 以上特に $130\mu\text{m}$ 以上が好ましく、成形表皮のピンホール発生の観点から、 $500\mu\text{m}$ 以下特に $200\mu\text{m}$ 以下が好ましい。

また、粒径 $75\mu\text{m}$ 以下の粒子の割合は、粉塵による作業環境、粉体流動性及びスラッシュ成形時に金型の細部まで粉が入り込むという観点から20重量%以下特に15重量%以下が好ましい。

本明細書中、体積平均粒子径は、レーザー式光散乱法で測定した篩い下50%の粒子径の値である。測定機器としては、例えばマイクロトラックHRA粒度分析計9320-X100（日機装株式会社製）を挙げることができる。

【0066】

本発明の成形用材料をスラッシュ成形法で成形するには、例えば、パウダー状にした本発明の成形用材料が入ったボックスと $200\sim 280^{\circ}\text{C}$ に加熱した金型を共に揺動回転させ、パウダーを型内で熔融流動させた後冷却固化させ、表皮を製造する方法で好適に実施することができる。

本発明の成形用材料で成形された表皮の厚さは、 $0.5\sim 1.5\text{mm}$ が好ましい。該表皮は自動車内装材、例えばインストルメントパネル、ドアトリム等の表皮に好適に使用される。

【0067】

【実施例】

以下、製造例、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0068】

以下の例において使用したポリオール I は M_n が 1000 の PBA、ポリオール II は M_n が 900 の PHIP、ポリオール III は M_n が 2000 のポリエチレンアジペート、安定剤 I はチバスペシャリティーケミカルズ（株）社製イルガノックス 1010、酸化チタンは石原産業（株）製タイペーク R-820、分散剤 I は三洋化成工業（株）製サンスパール PS-8、ケチミン I は HDA の MEK ケチミン、ケチミン II は水添 MDA の MEK ケチミン、ケチミン III はイソホロンジアミンの MEK ケチミン、分散機 I はヤマト科学（株）製ウルトラディスパーザー、可塑剤 I は大八化学（株）社製 CR741 [一般式 (5) で R がフェニル基、q が 1、R' が $-Ph-Isopropylidene-Ph-$ であるリン酸エステル]、ブロッキング防止剤 I はフタル酸マレイミド樹脂粉末（体積平均粒子径 $3\mu m$ 、融点 $280^{\circ}C$ ）である。

【0069】

製造例 1～7

表 1 に記載の処方（重量部。表中では部と表示）に従って、以下のようにして、Up (Up1～Up7) の溶液を製造した。

温度計、攪拌機及び窒素吹込み管を備えた反応容器に、ポリオール、低分子オール及び 1-オクタノールを仕込み、窒素置換した後、攪拌しながら $110^{\circ}C$ に加熱して熔融させた。続いて、ジイソシアネートを投入し、 $85^{\circ}C$ で 6 時間反応させて NCO 末端 Up を形成した。次いで、Up を $60^{\circ}C$ に冷却した後、THF、安定剤及び酸化チタンを加えて (Up6 では、DBA を $60^{\circ}C$ に冷却後に加えた。)、均一に混合して、Up の溶液を得た。それらの Up (溶液) の NCO 含量（重量%。表中では%と表示）を併せて表 1 に示した。

【0070】

【表 1】

製造例	1	2	3	4	5	6	7
ポリオールⅠ(部)	575	950	800	100	200	-	570
ポリオールⅡ(部)	383	-	-	810	720	-	387
ポリオールⅢ(部)	-	-	-	-	-	1271	-
1-オクタノール(部)	16.8	17.2	21	16.6	18.3	-	17.6
DBA(部)	-	-	-	-	-	21	-
BG(部)	-	4.5	18	-	-	-	-
HG(部)	-	-	-	-	-	42	-
HDI(部)	242	242	-	244	307	214	244
水添MDI(部)	-	-	490	-	-	-	-
THF(部)	217	217	238	209	223	277	218
安定剤Ⅰ(部)	2.5	2.5	3.1	2.4	2.7	3.1	2.6
酸化チタン(部)	15.3	12.6	15.3	12.2	13.3	15.7	12.8
UpNa	Up1	Up2	Up3	Up4	Up5	Up6	Up7
NCO含量(%)	2.2	2.2	4.2	2.3	4.3	0.9	2.2

【0071】

製造例 8

ジアミンのMEKケチミン化物の製造

ジアミンと過剰のMEK（ジアミンに対して4倍モル量）を80℃で24時間還流させながら生成水を系外に除去した。その後減圧にて未反応のMEKを除去してMEKケチミン化物であるケチミンⅠ～Ⅲを得た。

【0072】

製造例 9～12 及び比較製造例 1～3

反応容器に、表2に記載の配合（重量部。表中では部と表示）でUp及びケチミンを投入し、そこに1.3重量部の分散剤Ⅰを溶解した水溶液340重量部を添加し、分散機Ⅰを用いて9000rpmの回転数で1分間混合した。この混合物を温度計、攪拌機及び窒素吹込み管を備えた反応容器に移し、窒素置換した後、攪拌しながら50℃で10時間反応させた。反応終了後、濾別及び乾燥を行い、ポリウレタン樹脂（F1～F7）の粉末を製造した。

得られた樹脂のMn、STi（℃）、ΔST（℃）、ハードセグメント含量（計算値）（重量%）、ウレア基含量（重量%）、芳香環含量（重量%）及び体積平均粒径（μm）を表2に示した。

【 0 0 7 3 】

【表 2】

	製造例				比較製造例		
	9	10	11	12	1	2	3
Up Na (部)	Up1 100	Up2 100	Up3 100	Up4 100	Up5 100	Up6 100	Up7 100
好シNa (部)	I 5.6	I 5.6	II 16.9	I 5.8	I 11.1	I 2.2	III 5.7
樹脂Na	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Mn×1000	25	23	26	24	25	26	24
STi	161	140	172	170	219	118	89
ΔST	19	20	27	25	37	6	52
ハートセメント 含量	22.3	22.7	45.7	23.4	29.2	17.4	23.7
シリキ含量	3.3	3.3	5.7	3.5	6.3	1.9	3.3
芳香環含量	8.0	0	0	17.5	14.2	0	7.9
体積平均粒 径	151	150	150	154	150	153	154

【 0 0 7 4 】

実施例 1 ～ 4 及び比較例 1 ～ 3

表 3 に記載の樹脂の粉末 1 0 0 重量部と 1 5 重量部の可塑剤 I をヘンシェルミキサー内に投入し 2 0 0 r p m で 1 分間混合した。

混合後、8 0 ℃ で 2 時間熟成した後 4 0 ℃ まで冷却し、1 重量部のブロッキング防止剤 I を添加して、表 3 に記載の体積平均粒径 (μ m) 及び粒子径が 7 5 μ m 以下の微粒子の含量 (重量 %) を有するスラッシュ成形用材料 (S 1 ～ S 7) を製造した。

得られた材料について、レベリング時間 (秒) を下記方法により測定した。

スミモールド F A [住鉱潤滑油 (株) 製] を吹きつけ 2 5 0 ℃ に加熱した金型に、スラッシュ成形用材料 (S 1 ～ S 7) を、3 0 秒間接触させ熱溶融後、室温中で 1 分間放置した後、水冷して成形シートを作成した。

得られた成形シートについて、溶融性及び耐熱性を下記方法により試験した。それらの結果を表 3 に示した。

【 0 0 7 5 】

【表 3】

	実施例				比較例		
	1	2	3	4	1	2	3
樹脂No.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
材料No.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
体積平均粒径	159	158	161	158	158	160	161
微粒子の含量	13	14	15	14	14	13	13
レベリング時間	85	68	78	78	≥600	38	97
溶融性	4級	5級	4級	4級	1級	5級	4級
耐熱性	◎	◎	○	◎	-*	X	X

*成形シートが正常に作成できなかったため、評価できなかった。

【0076】

＜物性測定＞

(1) STi 及び STe の測定方法

熱可塑性ウレタン樹脂粉末を 190℃で2分間プレス成形し膜厚800～1200μmのフィルムを作成した。このフィルムを試料として、STi 及びSTe は、熱機械分析装置「サーモフлексTMA8140」及び「TAS100」（理学電機株式会社製）を使用し、熱機械分析針入方式（以下、TMAと記す）により求めた。TMAチャートにおいて、「JIS K7121-1987、P. 5、図3、階段状変化」の方法に準じて、STi は補外ガラス転移開始温度（Tig、℃）と同じ方法で、STe は補外ガラス転移終了温度（Teg、℃）と同じ方法でそれぞれ求めた。（TMA測定条件：昇温速度5℃/分、荷重5g、針直径0.5mm。）また、得られた樹脂粉末（F1）及び（F7）のTMAチャートを図1及び図2にしめす。図中のTMA曲線（実線）の接線（破線）の交点の温度がSTi 及びSTe に相当する。 $\Delta ST = STe - STi$ である。

【0077】

＜性能評価＞

溶融性、レベリング時間及び耐熱性の評価は、下記方法により行った。

(1) 溶融性

成形シートの金型面と、その裏面の溶融状態を目視で観察し、以下の5段階で評価した。

- 5 級：金型面は完全溶融。裏面は均一に溶解し、平坦であり、光沢がある状態
- 4 級：金型面は完全溶融。裏面は均一に溶解しているが、やや凹凸がある。
- 3 級：金型面は完全溶融。裏面に一部パウダーの溶け残りが存在する状態。
- 2 級：金型面の溶融不十分。裏面は溶け残が多い。
- 1 級：全く溶融せず。

【0078】

(2) レベリング時間

190℃に加熱したホットプレートにスリ鋼板をのせ、その上に試料粉末10～14mgをミクロスパチュラにとり落とす。落とす面積は4mm×8mmになるようにする。スリ鋼板に落とした試料粉末が完全に溶融して表面が光るようになるまでの時間(秒)を測定する。

【0079】

(3) 耐熱性

成形シートを、循環乾燥機中に、130℃で24時間放置し、その状態を以下の3段階で目視評価した。

◎：変化なし、○：シボは流れていないが、グロスアップする、×：シボ流れ、グロスアップ有り。

【0080】

【発明の効果】

本発明のポリウレタン樹脂系スラッシュ成形用材料は下記の効果を有する。

1. 耐熱性に優れ、高温の耐熱試験においても試験後の表皮外観がグロスアップしたり、表皮のシボが流れたりすることがない。
2. 熱溶融性に優れるので、色ムラが無く、外観の優れた成形体を得ることができる。
3. 粉末の長期貯蔵安定性がよい。
4. 耐摩耗性に優れる成形体を得ることができる。

上記効果を奏することから本発明のスラッシュ成形用材料から得られる成形体及び自動車内装用スラッシュ成形表皮は、インストルメントパネル、ドアトリムをはじめ自動車の各種内装材として極めて有用である。また、表皮付きソファ

等のインテリア家具等他の成形品への応用も可能である。


【図面の簡単な説明】

【図 1】 ウレタン樹脂粉末（F 1）の TMA チャートを示す。


【図 2】 ウレタン樹脂粉末（F 7）の TMA チャートを示す。

【書類名】 図面

【図 1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 スラッシュ成形時の溶融性を改良し、かつ、耐熱性に優れたスラッシュ成形用材料を提供する。

【解決の手段】 熱可塑性ポリウレタン樹脂（A）からなり、該（A）の熱機械分析針入方式による軟化開始温度と軟化終了温度の差が0～30℃であり、かつ軟化開始温度が135～200℃であるスラッシュ成形用材料。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-108467
受付番号	50200523699
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成14年 4月11日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 4月10日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002288]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1
氏 名 三洋化成工業株式会社

2. 変更年月日 2003年 4月 7日

[変更理由] 名称変更

住 所 京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1
氏 名 三洋化成工業株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003207]

1. 変更年月日 1990年 8月27日
[変更理由] 新規登録
住 所 愛知県豊田市トヨタ町1番地
氏 名 トヨタ自動車株式会社